

**Marinemotorenöl
Aussenbord- & Inbord 4T-Benzinmotoren
Technosynthese®**

Viskosität bei 40°C	ASTM D445	92.3 mm ² /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	14.1 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	157.0
Pourpoint	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.4 mg KOH/g
Flammpunkt	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F