



**Marinemotorenöl  
Aussenbord- & Inbord 4T-Benzinmotoren  
Technosynthese®**

Viskosität bei 40°C	ASTM D445	82.1 mm <sup>2</sup> /s
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	12.1 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	ASTM D2270	142.0
Pourpoint	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.4 mg KOH/g
Flammpunkt	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F